

Produktedeklaration Unterdachbahnen

Der Herausgeber lehnt jegliche Haftung ab.

Allgemeine Angaben - Produktname			
Eigenschaft	Masseinheit	Deklaration Hersteller/Lieferant	Bemerkungen
Hersteller		albert BAUPRODUKTE GmbH	
Produkt		albert difuroof extrema	
Deklariert am		DOP 006-0501020020 E09/26	
Material / Träger		TPU/PES/TPU	
Einsetzbar bis (mind. Dachneigung)	Grad °	5° bei geeignetem Dacheindeckmaterial	
Einsetzbar Unterdachkategorien gemäss SIA 232/1:2011		Unterdach für normale Beanspruchung, Unterdach für erhöhte Beanspruchung, Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung	
Wasserdampfdurchlässigkeit Wddu	g/m2x24h		
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke SD SN EN 1931	m	<0,5	
Gewicht SN EN 1849-2	g/m2	330 (min. 330 / max. 346)	
Wassersäule SN EN 1928	cm	W1 nach EN 1928 > 1000 cmWS nach ISO 811	

Allgemeine Angaben - Produktname

Eigenschaft	Masseinheit	Deklaration Hersteller/Lieferant	Bemerkungen
Abdichten der Ueberlappungen		homogen verschweißen mit Heißluft oder THF	
Abdichten der Konterlattenbefestigungen		Nageldichtband, bzw. je nach Dachneigung die Konterlatte mit einem Streifen der Bahn abdichten	
Temperaturbeständigkeit	Grad °C	-20°C bis +80°C, Kurzzeitig bis 100°C	
max. Temperaturbelastung	Grad °C	+80°C, Kurzzeitig bis 100°C	
max. Freibewitterung	Monate	mit Naht und Perforationssicherung 12	
Bemerkungen			

Anforderungen an Unterdachbahnen nach SN EN 13859-1+A1 - Produktname

Norm	Eigenschaft	Deklaration Hersteller/Lieferant	Bemerkungen
SN EN 1848-1/2	Länge	diverse	
SN EN 1848-1/2	Breite	diverse	
SN EN 1848-2	Geradheit	<30 mm/10lfm	
EN 1849-1/2	Flächenbezogene Masse	330 g/m ² (min. 330 / max. 346)	
SN EN 1928 SN EN 13859-1	Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	
SN EN 1931 SN EN ISO 12572	Wasserdampfdurchlässigkeit	sd-Wert <0,5 m	
SN EN 12311-1 SN EN 13859-1	Höchstzugkraft	MD 350 N/5cm (min. 320 / max. 430) CD 400 N/5cm (min. 320 / max. 430)	
SN EN 12311-1 SN EN 13859-1	Dehnung bei Höchstzugkraft	MD 40 % (+/-10%), CD 60% (+/-10%)	
SN EN 12310-1 SN EN 13859-1	Widerstand gegen Weiterreissen (Nagelschaft)	MD 260 N (min. 230 /max. 340), CD 240 N (min. 210 / max. 320)	

Anforderungen an Unterdachbahnen nach SN EN 13859-1+A1 - Produktname

Norm	Eigenschaft	Deklaration Hersteller/Lieferant	Bemerkungen
SN EN 1107 1/-2	Masshaltigkeit	<1 %	
SN EN 1109	Kaltbiegeverhalten	<-20 °C	
SN EN 12311-1 SN EN 13859-1	Dehnung bei Höchstzugkraft nach künstlicher Alterung	MD 40 % (+/-10%), CD 60% (+/-10%)	
SN EN 12911-1 SN EN 13859 - 1	Höchstzugkraft nach künstlicher Alterung	MD 350 N/5cm (min. 320 / max. 430) CD 400 N/5cm (min. 320 / max. 430)	
SN EN 1928 SN EN 13859 - 1	Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung	W1	
SN EN 13859 - 1 : 2010 Anhang F	Wasserdichtheit der Fügenaht	W1	
VKF	Brandkennziffer BKZ		
Brandverhalten nach EN 13501-1 EN ISO 11925-2	Klasse	E*	*aufliegend auf Trägerplatte nach EN 13238